



CLEAR 30 C

La pellicola Clear 30 C mette in sicurezza le vetrate e impedisce al vetro di scoppiare in caso di shock mantenendo nel contempo una perfetta trasparenza. Adatta per le grandi superfici è conforme alla Norma Europea EN 356.



Garanzia SOLAR SCREEN®
10 ANNO(I)



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO



EN 356
P3A

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE


Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	5 %
Trasmissione Luce Visibile	80 %
Riflessione Luce Visibile esterna	12 %
Riflessione Luce Visibile interna	12 %
Energia Solare Totale Respinta	20 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	21 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	10 %
Assorbimento Energia Solare	9 %
Trasmissione Energia Solare	81 %
Riduzione abbagliamento	16 %
Valore "g"	0,80
Valore 'u'	5,7
Coefficiente d'ombra	0,9
Resistenza alla rottura (kg/cm ²)	140
Elongazione di rottura	110%
Tipo di installazione : Interno	
Lunghezza della bobina	15 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	780 μ

Colore dall'esterno : TRASPARENTE

CONSTRUZIONE

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere di alta qualità ottica 250μ
3. Adesivo di unione
4. Poliestere di alta qualità ottica 250μ
5. Adesivo di unione
6. Poliestere di alta qualità ottica 250μ
7. Adesivo PS rinforzato per consentire l'elasticità della pellicola in caso di shock, polimerizzante con il vetro entro 30 giorni
8. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.